

8608是一种阴离子型脂肪族水性聚氨酯分散体(PUD)，是一支结晶型通用性产品，可作为热活化型胶粘剂的原材料，主要应用于制鞋、家具、汽车等领域多种基材的粘接。

特 点

- ✓ 活化温度适宜。
- ✓ 结晶速度较快。
- ✓ 粘结强度优异。
- ✓ 耐热性良好。

技术参数

性能	值	单位
外观	乳白色液体	--
固含量	50±1	wt%
粘度/25℃	<2000	mPa • s
pH	6~9	--
密度	~1.1	g/cm ³
最低成膜温度	~5	℃
最低热活化温度	45~55	℃

使用方法

1. 该产品对多种基材具有优良的粘接性能，粘接温度应高于最低热活化温度。
2. 该产品添加 3~5%的水性异氰酸酯固化剂使用可显著提高其耐热性、耐油污、耐老化等性能。固化剂在使用前添加，搅拌均匀，并且在有效时间内使用完。
3. 该产品可以与其他乳液混合调配使用，以满足对不同材料的粘接需求。

注意事项

1. 每次取用时应避免杂质污染，以免影响产品品质；
2. 产品取用后应及时盖紧桶盖，避免风干结皮。
3. 与 VAE 或 PA 等酸性乳液混合调配使用时，建议将复配后的乳液 pH 调节至 7~8，并关注产品的稳定性。

包 装

塑料桶包装，规格：50kg、125kg。

储 存

避光储存于阴凉干燥处。25℃条件下储存期为 6 个月，温度升高会缩短保质期。

以上技术资料仅供参考。我们不能预计用户所有的生产流程，在任何时候，应由用户最终决定他们的生产线是否能有效地使用本产品及是否符合客户需求。建议在使用本产品前先测试其适用性。除产品符合本公司的出厂规定外，不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。本公司将不承担任何因操作失误或使用不当所造成的任何损失。如需要更多信息，请咨询我公司技术服务部门。本公司将定期更新以上技术资料。